



BOUCHE PORES POUR BETON CIRE

DESCRIPTION PRODUIT

Le bouche pores en phase aqueuse est destiné à être appliqué avant la mise en oeuvre du vernis polyuréthane de finition.

Ce produit est contenu dans les kits complets de béton cirés sols et murs extérieur, et intérieur.

Disponible en 200 mL - 500 mL - 1 L - 2,5 L - 5 L ou sur mesure

AVANTAGES PRODUIT

- Facile à mettre en oeuvre.
- Imprégnateur à effet bouche pores augmentant
- L'imperméabilisation. Durcisseur de surface.
- Facilite l'application et améliore le rendu des vernis de finition.

DESTINATION

Pour les murs et sols poreux en base de ciment ou béton.

MATÉRIAUX ELIGIBLES :

ciment,
béton,
micro-mortier de ciment teinté,
enduits ciment

APPLICATION

Outils requis : Application à l'aide d'un manchon microfibrés. Se rince à l'eau.

PRÉPARATION DU SUPPORT

Ponçage et aspiration des poussières impératif, le support doit être propre, sec, exempt de traces d'huile, de graisse, de laitance...

MISE EN OEUVRE

IL EST IMPERATIF QUE LES DOSAGES DE CHAQUE PRODUITS SOIENT BIEN RESPECTES.



Appliquer en 1 couche fine seulement dans des proportions d'environ 1 litre pour 10 à 12 m² selon la porosité du support en évitant les surépaisseurs. Le support doit absorber le produit. Ne pas appliquer de 2ème couche pour éviter de surcharger la surface.

RECOMMANDATIONS

ATTENTION : nous conseillons d'effectuer un égrenage avant l'application du vernis. Ne pas appliquer de vernis de finition avant le séchage complet.

Produit classé non dangereux pour l'homme et l'environnement. Contact avec les yeux, rincez à l'eau claire pendant 10 minutes.

PROTECTION

Vernis bi composant inclus au kit complet béton ciré ou à l'unité

SÉCHAGE

12 heures avant recouvrement.

ENTRETIEN

Aucun entretien n'est nécessaire car le bouche-pores est systematiquement recouvert par un vernis.

CONSOMMATION

Environ **1L pour 10 à 12 m²**.

A appliquer en une seule couche seulement. Ne pas surcharger le support.

CONSERVATION

Se conserve 1 an en emballage d'origine fermé, entre 5° et 25°



L 1 6
EPOXY FACTORY



BOUCHE PORES TOUTES SURFACES BETON

MODE D'EMPLOI :

A appliquer après ponçage béton et avant vernis protecteur, sur un support sec et décontaminé de toutes traces de poussières, graisses, huiles, etc.

Appliquer une seule couche de primaire de manière régulière et homogène à l'aide d'un rouleau microfibrés. Stocker à l'abri du gel.

Se conserve 1 an en emballage d'origine, entre 5 et 25°C.

Nettoyage des outils : eau

Fiche technique disponible sur www.l16.fr

En cas d'accident, contacter le N° appel urgence Orfila (INRS au 01.45.42.59.59.)

L 16 - 51 rue auguste blanqui - 94600 Choisy le roi - contact@l16.fr



Contribuez à préserver l'environnement en ne jetant pas de résidus à l'égout et en apportant vos emballages vides dans une déchetterie.

Contient un biocide (agent conservateur) EUH208 - Contient mélange de 5-chloro-2-méthyl-2H-isothiazol-3-one; 2-méthyl-2H-isothiazol-3-one (5:1) ; 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one. Peut produire une réaction allergique. Tenir hors de portée des enfants. Composés organiques volatils (COV) : Valeur limite UE de ce produit phase aqueuse PA(cat.): 146g/l en 2010. Ce produit contient au maximum 53g/l de COV.