



## RESINE NEUTRE POUR BETON CIRE

### DESCRIPTION PRODUIT

Résine neutre à teinter et à mélanger au micro-mortier de notre kit béton ciré, et notre colorant pour réaliser un béton ciré.

### AVANTAGES PRODUIT

- ♦ résine en phase aqueuse,
- ♦ confère au béton ciré un temps d'ouverture de presque 4 heures, facilement miscible avec le colorant,
- ♦ caractéristiques mécaniques supérieures à un béton ciré à l'eau

### DESTINATION

Toutes les destinations du béton ciré.

#### MATÉRIAUX ELIGIBLES :

Les supports admissibles sont notamment les suivants (non exhaustif), le primaire universel aura été appliqué au préalable :

- ♦ Carrelage et carreaux de ciment. - Ciment
- ♦ Plaques de plâtre (BA 13). Plâtre et carreaux de plâtre Chapes. Béton allégé / cellulaire
- ♦ Support bois : médium, aggloméré hydrofugé (CTBX), contreplaqué marine, stratifiés.

### APPLICATION

Outils requis :

- ♦ Couteau américain de différentes tailles (utiles pour les angles, crédences, escaliers, petites surfaces non accessibles avec la lisseuse)
- ♦ Lisseuse plastique et inox 20x8 et 24x10 à bords arrondis. Important : la taille et la nature de la lisseuse doivent être adaptées à la surface. Si la lisseuse a déjà été utilisée, frotter ses arrêtes au papier verre pour enlever les aspérités et ne pas marquer le support

### PRÉPARATION DU SUPPORT

- ♦ Le support doit être résistant, non friable, stable et cohésif. Si ce n'est pas le cas, un fixateur de fond est nécessaire: nous consulter.
- ♦ La surface doit être parfaitement sèche. En cas de présence d'humidité ou de salpêtre : nous consulter. Éliminer par grattage puis éventuellement ponçage les anciennes peintures, les traces de plâtre et de mastic. Toutes les irrégularités doivent être éliminées.



Dans tous les cas, nous préconisons l'application de notre primaire universel béton ciré . L'interposition d'un primaire entre le béton ciré et le support permet notamment une meilleure homogénéité finale du rendu et une accroche améliorée.

## **MISE EN OEUVRE**

IL EST IMPERATIF QUE LES DOSAGES DE CHAQUE PRODUITS SOIENT BIEN RESPECTES.

Verser 3 poids de poudre dans 1 poids de résine dans laquelle vous aurez mélangé tout le colorant, mélanger manuellement ou mécaniquement à 600 T/mm jusqu'à l'obtention d'une pâte homogène. Il est indispensable de toujours verser la poudre dans la résine et non l'inverse (risque de grumeaux). Le mélange final doit être épais. Préparer le mélange uniquement pour la couche à réaliser juste avant l'application.

Sur supports préparés, appliquer à la lisseuse 1 couche régulière sans côtes d'1 mm d'épaisseur sans la lisser. Après 24h, appliquer une 2ème couche en ferrant la matière au fur et à mesure du séchage pour obtenir une surface lisse et soyeuse.

## **RECOMMANDATIONS**

« Coup de main » : Le produit doit toujours être à l'avant de l'outil : « poser - reprendre - poser ». Toujours partir de l'extérieur du support. L'application va dépendre de l'angle d'inclinaison de la lisseuse : plus on est en finition, plus il faut être à plat. Quand on ferre, tous les 3 ou 4 coups, il faut nettoyer la lisseuse: plus on avance dans la finition, plus on travaille avec un outil propre (nettoyage au chiffon humide).

Application « A fresco » réservée aux professionnels : frais dans frais - permet de rentrer le grain. Les charges fines présentes aident à faire le glaçage (effet brillant par ferrage). Quand on travaille « à fresco », on fait davantage pénétrer les grains et ainsi on obtient un support plus lisse.

Application sur plancher chauffant : Il faudra arrêter le plancher chauffant au moins 48 heures avant la pose du béton ciré et le «relancer» au minimum 72 heures après le séchage des finitions.

Température d'application : minimum 5°C - maxi 25°C.

Mentions légales : Tenir hors de la portée des enfants. Utiliser les Equipements de Protection Individuelle. Provoque une irritation cutanée, peut provoquer une allergie cutanée, provoque des lésions oculaires graves, peut irriter les voies respiratoires Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.

## **PROTECTION**

Bouche-pores et vernis High Protect pour une haute protection (cuisine, salle de bains, extérieur) et Easy Protect pour les murs ou les sols des pièces sèches.

## **SÉCHAGE**

- Sec au toucher: 1 heure environ.
- Temps de séchage entre les couches : 24h
- Séchage avant polissage et finition: 24 heures ou plus.
- Temps ouvert : 4 heures.

## **ENTRETIEN**

Sans objet



## CONSOMMATION

- 0.9 L correspondent à la quantité nécessaire à mélanger au micro mortier pour 2m<sup>2</sup>
- 2.25 L correspondent à la quantité nécessaire à mélanger au micro mortier pour 5m<sup>2</sup>
- 4.5 L correspondent à la quantité nécessaire à mélanger au micro mortier pour 10m<sup>2</sup>

## CONSERVATION

Se conserve emballage non ouvert, avant mélange, dans un endroit sec à l'abri de la chaleur pendant 12 mois maximum.



### MODE D'EMPLOI :

Bien agité le bidon avant l'utilisation. Verser l'intégralité du colorant contenu dans le kit correspondant dans le bidon de résine neutre. Verser 3 poids de poudre dans un poids de résine teintée. Mélanger. Stocker à l'abri du gel. Se conserve 1 an en emballage d'origine. Nettoyage des outils : eau

### PRECAUTIONS D'EMPLOI :

Veiller à bien épuiser le flacon de colorant et à ne laisser aucun résidu au fond du flacon (s'aider de la résine pour décoller le colorant par transvasements successifs)

### CONSOMMATION (POUR 2 COUCHES) :

POUR 10M<sup>2</sup> = (4.5L résine + 0.5L colorant) mélangé dans 15kg de micro mortier.  
POUR 2M<sup>2</sup> = (2.25L résine + 0.25L colorant) mélangé dans 7.5kg de micro mortier.  
POUR 2M<sup>2</sup> = (0.9L résine + 0.1L colorant) mélangé dans 3kg de micro mortier.

Contient mélange de 5-cholo-2-méthyl-2H-isothiazol-3-one; 2-méthyl-2H-isothiazol-3-one (3:1), 1,2-benzisothiazol-3 (2H)-one. Peut produire une réaction allergique. Tenir hors de portée des enfants. Composés organiques volatils (COV) : Valeur limite UE de ce produit phase aqueuse PA/cat.e : 130g/l en 2010. Ce produit contient au maximum 15g/l de COV.

Fiche technique disponible sur [www.l16.fr](http://www.l16.fr)

En cas d'accident, contacter le N° appel urgence Orfila (INRS au 01.45.42.59.59.)

L 16 - 51 rue auguste blanqui - 94600 Choisy le roi - [contact@l16.fr](mailto:contact@l16.fr)



Contribuez à préserver l'environnement en ne jetant pas de résidus à l'égout et en apportant vos emballages vides dans une déchetterie.